

دراسة تجريبية لإستخدام بعض المواد النانوية في ترميم وصيانة الشرافات الأجرية
الحاملة للزخارف في المباني الأثرية بمدينة القاهرة

**An Experimental Study of the use of Some Nanomaterials in the
Restoration and Conservation of Decorated Brick Battlements in
Archaeological Islamic Buildings in Cario**

أ.د / محمد كمال خلاف

أستاذ ترميم الآثار- قائم بأعمال عميد كلية الآثار ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - جامعة الفيوم

Prof. Mohamed Kamal Khalaf

**Professor at the Department of Restoration and Vice Dean for Education and
Student Affairs Faculty of Archaeology Fayoum University**

mkk00@fayoum.edu.eg

أ.د أحمد علي أحمد فرغلي

أستاذ علوم المواد وتكنولوجيا النانو - عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة - جامعة بني سويف

Prof. Ahmed Ali Ahmed farghali

**Professor of Materials Science and Nanotechnology Dean/ Faculty of Graduate Studies
for Advanced Sciences - Beni Suf University**

ahmedfarghali@gmail.com

الباحث/ محمود حسين رمضان

أخصائي ترميم آثار

Researcher.Mahmoud Husein Ramadan

Restorer of Antiquities

mh1622@fayoum.edu.eg

i

ملخص البحث

يهدف البحث إلى دراسة أثرية و تقنية للشرافات الأجرية الحاملة للزخارف في المباني الأثرية الإسلامية بمدينة القاهرة ii ويتضمن دراسة الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف السطحية في منطقة القاهرة التاريخية. تاريخ الشرافات الأجرية وتعريفها والغرض منها ونشأتها وأهم تطوراتها المعمارية التي مرت بها الشرافات الأجرية وطرزها والعناصر التي تتكون منها وزخارفها وأيضاً تناول مادة الصنع من (الأجر) وطرق الصناعة ومراحلها وتمت الدراسة التجريبية التي تناولت المقارنة بين عدة مواد منها (نانو كربونات الكالسيوم، نانو أكسيد الكالسيوم، نانو السيلكا) تم إستخدامها بتركيزاتها المختلفة وهي ٣%، ١% وذلك بهدف الوصول إلي أفضل المواد والتركيزات ذات الكفاءة العالية في مقاومة الرطوبة وقد أعطت مادة نانو كربونات الكالسيوم بتركيز ٣% أفضل النتائج في تقوية ومعالجة الزخارف السطحية. iv

الكلمات المفتاحية

المباني الأثرية في القاهرة التاريخية - الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف السطحية - الطوب الأجر - مظاهر التلف - المواد النانوية.

Abstract

The research aims at an archaeological and technical study of the brick battlements decorations in the islamic archaeological buildings in Cairo and includes a study of the brick battlements

surface decorations in historical Cairo area. The history of the brick battlements, their definition, purpose, origin, and the most important architectural developments that the brick battlements went through, their styles, the elements that make them up, and their decorations and also dealt with the manufacturing material from (brick) manufacturing methods and stages and an experimental study was conducted that dealt with the comparison between several materials Including (nano calcium carbonate, nano calcium oxide, nanosilica) that were used in their different concentrations which are 3% 1% in order to reach the best materials and concentrations with high efficiency in resisting moisture. Nano calcium carbonate with a concentration of 3% gave the best results in strengthening and treating surface decorations.

Key words

Archeological buildings in Historic Cairo - Brick battlements surface decorations - Brick - Damage manifestations - Nanomaterials .

المقدمة

تعتبر الشرفات من العناصر الهامة في العمارة الإسلامية وقد استخدمت الشرفات أعلى جدران المساجد والمدارس في العمان الإسلامية وكان الغرض الوظيفي للشرفات عنصر معماري دفاعي وأيضاً كان لها غرض فني وجمالي ، والشرفات عبارة عن صف أفقي من الحلقات الزخرفية التي توضع بجوار بعضها عند نهاية الشئ أو حافته وهي عادة تتوج واجهات العمان المدنية والدينية المختلفة سواء من الداخل أو من الخارج ما أتخذ الكثير من الزخارف سواء علي شكل الورقة النباتية الثلاثية أو الورقة النباتية الخماسية، وتكون من الحجر أو الطوب أعلى العمان مثل السور أو من الخشب مثل المنبر، أو المعدن المصفح للأبواب أستعملت الشرفات لتتويج الواجهات قبل الإسلام في مبانى الأثوريين والإيرانيين كذلك أستعملها الرومان فوق الحصون وتطورت الشرفات عبر العصور من العصر العباسي والفاطمي وكانت تأخذ الشكل المسنن ثم تطورت في العصر الأيوبي والمملوكي وأخذت الشكل المورق والمسنن حتي العصر العثماني إلي جانب ذلك كان للشرفات غرض ديني ففي بعض المنشآت المعمارية كان الغرض منها الإبتهاج والدعاء. والشرفات تنوعت في مواد تشكيلها فقد تم تشكيلها من الأحجار وكذلك من الطوب الأجر ومنها ما تم تشكيله من الأجر ذات طابع إسلامي خاصة الزخارف الإسلامية النباتية المحورة عن الطبيعة وقد تميزت العمان المملوكية في مصر بإستخدام شرفات آجيرية وتوجد منها نماذج تحمل زخارف مختلفة وقد تعرضت هذه الشرفات الآجيرية ذات الزخارف الموجودة في نهاية الجدران من أعلى إلي التلف والتدهور بفعل تأثير التربة بما تحمله من أملاح علي الجدران الحاملة للشرفات الآجيرية ثم التلف المتبادل بين الطوب الأجر والزخارف المحمولة عليها بفعل عوامل التلف المختلفة ومن مظاهر التلف viii التي ظهرت في هذه الشرفات حدوث شروخ وتشققات في الشرفات الآجيرية وما تحمله من زخارف كما أدت الأملاح إلي حدوث تلف في الزخارف السطحية وتآكلها كذلك نتج عن التلف المتبادل بين الأجر والزخارف تقوس في الزخارف السطحية وبالتالي إنفصال طبقاتها من الأجر الحامل لها أيضاً حدث فقد كامل وجزئي في الشرفات الآجيرية نتيجة لضعف التربة الذي نتج عنه ضغوط علي الجدران الحاملة للشرفات الآجيرية مما نتج عنها ضعف في قوالب الأجر

الحاملة للزخارف كما حدث تبلور الأملاح علي سطح الزخارف الأجرية نتيجة لإرتفاع منسوب الرطوبة وتسبب وجود شروخ في الطوب الأجر أسفل الزخارف تصدع في الزخارف وكذلك تسبب الفقد في طبقات المونة نتيجة تأثير الرطوبة علي الجدران الحاملة للشرافات الأجرية، ولذلك يهدف البحث إلي عمل الفحوص والتحليل وعمل دراسة تجريبية لتقييم تأثير المواد المستخدمة في علاج وصيانة الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف السطحية وتم ذلك علي نماذج مشابهة من حيث التكوين والتركيب والتشكيل للشرافات الأجرية الحاملة للزخارف المختارة.




صوره (١) توضح شرافة مسننة مسجد الطنبغا المارداني صورة بواسطة الباحث

أ - الدراسة التجريبية The experimental study

تمت هذه الدراسة علي عينات تجريبية مماثلة بقدر الإمكان لمكونات الأثر لضمان صحة النتائج.

ب - إعداد العينات preparing the samples

تم عمل عينات تجريبية كما توضح الصورة (٢) (٣) من مونة الرمل علي شكل مكعبات أبعادها ٥سم x ٥سم x ٥سم والتي تتكون من نسب متفاوتة من الجير والرمل ونسبة ضئيلة من الجبس مع إضافة بعض من مواد النانو التي تم استخدامها في تقوية العينات مثل مادة نانو كربونات الكالسيوم ٣% و نانو أكسيد الكالسيوم ٣% و نانو السيلكا ١% مع بارالويد B72 و نانو سيلكا ٣% مع بارالويد B72x و تطبيق عينات باستخدام كلوسيل جي واستخدام بريمال A33، المونات التي يتم عليها الدراسات التجريبية توضح الصورة (٤) عينات من الطوب الأجر من مسجد الطنبغا المارداني بمنطقة الدرب الأحمر.



صورة رقم (٤) توضح عينات من الطوب الأجر بعد تجهيزها للدراسة



صورة (٣) توضح مكعبات من العينات التي تم إعدادها للإستخدام في الدراسة



صوره (٢) توضح صب عينات من المونات التي يتم عليها الدراسات التجريبية

ج - عملية المعالجة للمونات


عملية التقوية من أهم عمليات العلاج والصيانة للمونات المستخدمة في الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف لأنها تحسن خواصها وتمنحها ثبات عالي للعوامل البيئية المحيطة ولذلك يراعي في مواد التقوية أن تكون مناسبة للأثر لذلك تم اختيار مادة نانو السيلكا بتركيز ٣% مع بارالويد B72 وتم استخدام نانو السيلكا بتركيز آخر ١% مع بارالويد B72 كما تم استخدام مادة أخرى من مواد النانو وهي مادة كربونات الكالسيوم بتركيز ٣% وتم استخدام نانو أكسيد الكالسيوم بتركيز ٣%. لتطبيق علي مادة الأثر.

٤- تطبيق مواد التقوية Application of consolidation materials

بعد تحضير مواد التقوية وتطبيقها علي المكعبات التي تم تجهيزها بواقع مكعبين لكل مادة وقد تمت عملية التقوية بالغمر في مادة التقوية لمدة ثلاث دورات متتالية ثم تركت العينات لمدة شهر لإتاحة الفرصة لإتمام عملية البلمرة الكاملة وتوضح الصور التالية إتمام عملية التقوية كما توضح الصورة (٦) غمر العينة (P3) وهي إحدى العينات المغمورة في مادة التقوية من نانو كربونات الكالسيوم التي تعتبر من أفضل المواد المقوية التي تم استخدامها في تقوية العينات.



صوره (٦) توضح غمر عينة أخرى من إحدى عينات المونات في مواد التقوية




صوره (٥) توضح غمر العينة P3 إحدى عينات المونات في مواد التقوية

١) مواد التقوية التي تم استخدامها في عمليات التقوية والتي أعطت نتائج جيدة في المعالجة


أ- مادة نانو السيلكا Nano SiO₂

ب- مادة نانو كربونات الكالسيوم Nano CaCO₃

ج- نانو أكسيد الكالسيوم Nano CaO



صورة رقم (٨) توضح فحص مادة نانو أكسيد الكالسيوم باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني النافذ



صورة رقم (٧) توضح فحص مادة نانو كربونات الكالسيوم باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني النافذ


٥ - قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية

جدول (١) يوضح المكونات الأساسية للمونات بإضافة المواد النانوية المختلفة التي أستخدمت في التقوية

رقم العينة	جير	رمل	جبس	نانو كربونات كالسيوم % ٣	نانو أكسيد كالسيوم % ٣	نانو سيلكا % ١ + بارالويد B 72	نانو سيلكا % ٣ + بارالويد B 72	كلوسيل G	بريمال A33
A9	٤	٢	١	—	—	—	—	—	—
A2	٤	٢	١	—	٠.٥	—	—	—	—
A4	٤	٢	١	٠.٥	—	—	—	—	—
P3	٤	٢	١	—	٠.٥	—	—	—	—
P2	٤	٢	١	٠.٥	٠.٥	—	—	—	—
A11	٤	٢	١	٠.٥	٠.٥	—	—	—	—
G3	٤	٢	١	—	—	—	٠.٥	—	—
AC1	٤	٢	١	—	—	—	—	٠.٥	—


تم قياس متوسط درجات الكثافة والمسامية ونسبة إمتصاص للماء للإستفادة بها في تحديد أفضل الشرافات ذات الخواص المناسبة ومن خلال الجدول التالي يوضح المكونات الأساسية للعينات ومن خلال الجدول التالي تم الحصول علي نسبة كل من الكثافة والمسامية والإمتصاص وذلك تم من خلال الدراسة التجريبية التأكد من أفضل المواد النانوية التي أثبتت مدي فاعليتها في عملية التقوية والمعالجة والتي طبقت علي العينة رقم (P2) والتي تمت معالجتها وتقويتها بإستخدام مادة نانو كربونات الكالسيوم بنسبة 0.5 بتركيز ٣% مع أكسيد الكالسيوم 0.5 بتركيز ٣% والعينة (A11) والتي تم تقويتها ومعالجتها بإستخدام 0.5 نانو كربونات كالسيوم ٣% .

شكل (١) يوضح قياس الخواص الفيزيائية لكل عينة من العينات لتحديد نسبة كل من الإمتصاص والمسامية والكثافة




رقم العينة	مكونات العينة	الكثافة (D) جم / سم ³	المسامية (p) %	الإمتصاص (W) %
A9	عينة قياسية (٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس)	١,٦٩	٣٦,٤١	٢٣,٤١
A2	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو أكسيد كالسيوم ٣ %	١,٧٩	٢٨,٨٤	١٧,٠٤
A4	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو سيليكات ١ % + بارالويد ب ٧٢ تركيز ٣ %	١,٦٤	٣٠,٣٢	١٨,٢٦
P3	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو سيليكات ٣ % + بارالويد ب ٧٢ تركيز ٣ %	١,٦٦	٢٧,٩٢	١٦,٨٢
P2	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو أكسيد كالسيوم ٣ % + نصف جزء نانو كربونات كالسيوم ٣ %	١,٧٩	٢٨,٦٧	١٥,٩٦
A11	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو كربونات كالسيوم ٣ %	١,٧٠	٢٤,٥٧	١٤,٤٣
G3	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + كلوسيل G ٣ %	١,٢٩	٢٩,١٤	٢٢,٤٥
AC1	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + بريمال AC 33 ٣ %	١,٦٨	٢٨,٥٠	٢٢,٩٩

جدول (٢) يوضح قياس الخواص الفيزيائية للمونات لتحديد نسبة كل من الإمتصاص والمسامية والكثافة



شكل (٢) يوضح قياس الخواص الفيزيائية للمونات لتحديد نسبة كل من الإمتصاص والمسامية والكثافة

تم قياس متوسط درجات الكثافة والمسامية ونسبة إمتصاص للماء للإستفادة بها في تحديد أفضل الشرافات ذات الخواص المناسبة ومن خلال الجدول التالي يوضح المكونات الأساسية للعينات ومن خلال الجدول التالي تم الحصول علي نسبة كل من الكثافة والمسامية والإمتصاص وذلك تم من خلال الدراسة التجريبية التأكد من أفضل المواد النانوية التي أثبتت مدي فاعليتها في عملية التقوية والمعالجة والتي طبقت علي العينة رقم (P2) والتي تمت معالجتها وتقويتها بإستخدام مادة نانو كربونات الكالسيوم بنسبة 0.5 بتركيز ٣% مع أكسيد الكالسيوم 0.5 بتركيز ٣% والعينة (A11) والتي تم تقويتها ومعالجتها بإستخدام 0.5 نانو كربونات كالسيوم ٣% .



جدول (٣) يوضح قياس الخواص الميكانيكية للمونات لتحديد قوة الضغط والشد لكل عينة من العينات

رقم العينة	مكونات العينة	قوة تحمل الضغط كجم / سم ^٢	قوة تحمل الشد كجم / سم ^٢
A9	عينة قياسية (٤ أجزاء جير + ٢ أجزاء رمل + جزء جبس)	٧٨,٨	١٠,٩
A2	٤ أجزاء جير + ٢ أجزاء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو أكسيد كالسيوم ٣ %	٨٢,٤	١١,٤
A4	٤ أجزاء جير + ٢ أجزاء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو سيليكات ١ % + بارالويد ب ٧٢ تركيز ٣ %	١١٢,٦	١٥,٧
P3	٤ أجزاء جير + ٢ أجزاء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو سيليكات ٣ % + بارالويد ب ٧٢ تركيز ٣ %	١١٦,٣	١٦,٢
P2	٤ أجزاء جير + ٢ أجزاء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو أكسيد كالسيوم ٣ % + نصف جزء نانو كربونات كالسيوم ٣ %	٨٦,٥	١٢,١
A11	٤ أجزاء جير + ٢ أجزاء رمل + جزء جبس + نصف جزء نانو كربونات كالسيوم ٣ %	٨٥,٨	١١,٩

١١,٢	٨١,٢	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + كلوسيل G ٣ %	G3
١٣,٧	٩٨,٧	٤ أجزاء جير + ٢ جزء رمل + جزء جبس + بريمال AC 33 ٣ %	AC1

شكل (٣) يوضح قياس الخواص الميكانيكية لتحديد قوة الضغط والشد لكل عينة من العينات

ي- تعريض العينات المعالجة لعوامل التلف الصناعي

(١) تعريض العينات لرذاذ الماء الحمضي (xi) تعريض العينات لتأثير المحاليل الملحية

(٣) تعريض العينات لدورات التسخين الرطب والجاف xv

(٤) تعريض العينات للتقادم الحراري xvi


و- نتائج قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية

جدول (٤) يوضح الخواص الفيزيائية للطوب الأجر


رقم العينة	الكثافة (D) جم / سم ^٣	المسامية (p) %	الإمتصاص (W) %
C1	١,٢٦	٢٧,٤٥	٢١,٧١
C2	١,٢٦	٢٩,٤١	٢٣,١٩
C3	١,١٦	٢٥,٧٣	٢٢,١١
C4	١,٠٦	١٧,٧٧	١٦,٦٦
C5	١,٢٦	٢٤,٢٢	١٩,١٧
C6	١,١٤	١٥,٥١	١٣,٥٦
C7	١,١٣	١٨,١٤	١٦,٠٤
C8	١,١٧	١٢,٣٤	١٠,٤٧

جدول (٥) يوضح الخواص الميكانيكية للطوب الأجر

رقم العينة	قوة تحمل الضغط كجم/سم ^٢	قوة تحمل الشد كجم/سم ^٢
C1	١٢٣,٦	١٧,١٦
C2	١١٨,٢	١٦,٤١
C3	١٢٤,٨	١٧,٣٣
C4	١٢١,٩	١٦,٩٣
C5	١٢٤,٥	١٧,٢٩
C6	١٢٥,٤	١٧,٤١
C7	١٢٢,٩	١٧,٠٦
C8	١٢٠,٧	١٦,٧٦




شكل (٤) يوضح الخواص الفيزيائية للظوب الأجر



شكل (٥) يوضح الخواص الميكانيكية للظوب الأجر

(٢) قياس التغير اللوني للعينات المعالجة بعد التقوية والتقادم الصناعي **Colorimetric change** يتم قياس التغير اللوني بنظام CIE L a b وهو مقياس عالمي لقياس التغير اللوني لعينات مختلفة وهو يقيس درجة النضاعة التي يرمز لها بالرمز (L) وهي تميل إلى اللون الأبيض الناصع عندما يكون قيمة اللون 100 وكلما إنخفضت هذه القيمة لتصل إلى (الصفير) كان ذلك دالا على السواد التام. xvii




صورة رقم (٩) مرجع CIE Standard S014-4 توضح النموذج لقياس التغير اللوني

جدول رقم (٦) يوضح نتائج قياس التغير اللوني للعينات بعد المعالجة والتقدم الصناعي


رقم العينة	(قيمة التغير اللوني) الجذر التربيعي لمجموع القيم (ΔE)
A9	١,٥٣
A2	١,٤٢
A4	١,٧٥
P3	١,٩٧
P2	١,٦٤
A11	٢,٧٤
G3	٢,٢٩
AC1	١,٧٨

٣- الفحص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح Scanning Electron Microscope بعد إجراء عملية التقدم الصناعي باستخدام التجوية الملحية


وتم استخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح في المعامل المركزية بهيئة الثروة المعدنية ونوعه Leica S9i باستخدام التجوية الملحية والتي أكدت أن الأملاح موجودة بشكل مكثف كما توضح الصورة (١٠) (١١) والتي يظهر بها الكثير من الفراغات والتكوينات غير المتجانسة كما توضح الصورة (١٢) لعينة (A4) توضح الأملاح الموجوده داخل الفراغات وأيضاً الصورة (١٣) توضح الانتشار الجيد للماده بقوة تكبير X4000 للعينة (P3)




صورة رقم (١١) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) لعينة A2 بقوة تكبير 1300 X يظهر بها فراغات وتكوينات غير متجانسة بقوة تكبير



صورة رقم (١٠) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) لعينة A9 توضح الأملاح الموجوده بها بشكل كثيف بقوة تكبير 2000 X




صورة رقم (١٣) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) لعينة P3 بقوة تكبير 4500X توضح الانتشار الجيد للماده بقوة تكبير




صورة رقم (١٢) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) لعينة A4 يظهر بها فراغات وبعض من الأملاح بقوة تكبير 1700X

٤- بعد إجراء عملية التقادم الصناعي باستخدام المواد النانوية

توضح الصورة رقم (١٤) الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينة A9 يتضح بها تأثير الطبقة العازلة بالتجوية وتأثرها بقوة تكبير X1500 وتوضح الصورة (١٥) لعينة A2 يظهر بها تحت الميكروسكوب أملاح لكبريتات الصوديوم بقوة تكبير X1500 وتوضح الصورة (١٦) لعينة A4 يظهر بالعينة شروخ في الطبقة السطحية لها بقوة تكبير X3000




صورة رقم (١٥) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM لعينة (A2) يظهر بها أملاح لكبريتات الصوديوم بقوة تكبير 1500X




صورة رقم (١٤) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM لعينة (A9) يتضح تأثير الطبقة العازلة بالتجوية وتأثرها بها بقوة تكبير 1500 X

وتوضح الصورة (١٧) للعينة P3 الفراغات البينية للطبقات المكونة للعينة وبعض بلورات الأملاح الموحده بين تلك الفراغات المسامية وذلك تحت قوة تكبير X1700




صورة رقم (١٧) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM لعينة (P3) يظهر بها فراغات بينية بين الطبقات المكونة للعينة وبعض من البلورات الملحية بقوة تكبير 1700X




صورة رقم (١٦) توضح فحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM لعينة (A4) يظهر بها شروخ في الطبقة السطحية لها بقوة تكبير 3000X


٥- تقدير زاوية التماس لكل عينة




صورة رقم (١٩) توضح تقدير زاوية التماس للعينة رقم (A2)



صورة رقم (١٨) توضح تقدير زاوية التماس للعينة رقم (A9)




صورة رقم (٢١) توضح تقدير زاوية التماس للعينه رقم (P3)



صورة رقم (٢٠) توضح تقدير زاوية التماس للعينه رقم (A4)



صورة رقم (٢٣) توضح تقدير زاوية التماس للعينه رقم (A11)



صورة رقم (٢٢) توضح تقدير زاوية التماس للعينه رقم (P2)

النتائج

تناولت الدراسة المقارنة بين عدة مواد تم إستخدامها بتركيزاتها المختلفة وهي ٣%، ١% وذلك بهدف الوصول إلي أفضل المواد والتركيزات ذات الكفاءه العاليه في مقاومة الرطوبة وأيضا أظهرت الفحوص الإنتشار غير المتجانس لماده نانو السيلكا التي تم إستخدامها وتغليفها وربطها للحبيبات الدقيقة بينما فشلت في تغليف الحبيبات الكبيرة والربط بينها بما يدل علي ضعف الماده وخاصة تركيز ١% وعدم قدرتها علي ملئ المسام السطحية ولكن من خلال الفحص إتضح الإنتشار المتجانس لماده نانو كربونات الكالسيوم تركيز ٣% ووضح الفحص الإنتشار الجيد المتجانس لها ومن خلال المقارنة بين قياسات زوايا الإتصال بين قطرة الماء و سطح العينه تم التعرف علي أفضل التركيزات والعينات من الأعلى إلي الأقل كما توضح العينات بعد قياس زاوية التماس أنه من أفضل العينات والتي أعطت زاوية تماس العينه (P2) ١٤٢,٨ والعينه (P3) ١٤١,٣ والعينه (A11) ١٠٠,٤ والعينه (AC1) ٩٦,٥ ثم العينه (G3) ٩٤ ثم العينه (A9) ٧٤,٦ ثم العينه (A2) ٦١,٥ والعينه (A4) والتي أعطت أقل زاوية تماس ٤٠,٩ وأعطت العينات أفضل النتائج كما يتم ترتيبها حاليا , العينه (A11) ٢٤,٥٧ مسامية , إمتصاص ١٤,٤٣ وكثافة ١,٧٩ , والعينه (P2) مسامية ٢٨,٦٧ وإمتصاص ١٥,٩٦ وكثافة ١,٧٠ , والعينه (P3) أعطت مسامية ٢٧,٩٢ وإمتصاص ١٦,٨٢ وكثافة ١,٦٦ أما العينه (A2) أعطت مسامية ٢٨,٨٤ وإمتصاص ١٧,٠٤ وكثافة ١,٧٩ والعينه (A4) أعطت مسامية ٣٠,٣٢ وإمتصاص ١٨,٢٦ وكثافة ١,٦٤ والعينه (G3) أعطت مسامية ٢٩,١٤ وإمتصاص ٢٢,٥٤ وكثافة ١,٢٩ والعينه (A9) اعطت مسامية ٣٦,٤١ وإمتصاص ٢٣,٤١ وكثافة ١,٦٩ والعينه (AC1) أعطت مسامية ٢٨,٥٠ وإمتصاص ٢٢,٩٩ وكثافة ١,٦٨ ,ولذلك فتأكد هذه الدراسة أن العينه (A11) أعطت نتيجة جيده في معدل الإمتصاص والمسامية والكثافة ولذلك أما بالنسبة لقوة الضغط

والشد فتم إستنتاج أفضل العينات التي أعطت قوة ضغط وشد عالية كما يتم ترتيبها من الأعلى إلى الأقل فأعطت العينة (P3) قوة ضغط ١١٦,٣ كجم/سم^٢ وقوة شد ١٦,٢ كجم/سم^٢, وأعطت العينة (A4) قوة ضغط ١١٢,٦ كجم/سم^٢ وقوة شد ١٥,٧ كجم/سم^٢, كما أعطت العينة (AC1) قوة ضغط ٩٨,٧ كجم/سم^٢ وقوة شد ١٣,٧ كجم/سم^٢ والعينة (P2) أعطت قوة ضغط ٨٦,٥ كجم/سم^٢ وقوة شد ١٢,١ كجم/سم^٢ والعينة (A11) أعطت قوة ضغط ٨٥,٨ كجم/سم^٢ وقوة شد ١١,٩ كجم/سم^٢ والعينة (A2) أعطت قوة ضغط ٨٢,٤ كجم/سم^٢ وشد ١١,٤ كجم/سم^٢ والعينة (G3) أعطت قوة ضغط ٨١,٢ كجم/سم^٢ وشد ١١,٢ كجم/سم^٢ والعينة (A9) أعطت قوة ضغط ٧٨,٨ كجم/سم^٢ وقوة شد ١٠,٩ كجم/سم^٢. فقد تم تنظيف الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف السطحية بإستخدام الفرر والمشارط وتم إستخدام الكحول والماء بنسبة ١:١ في تنظيف التكدسات التي لم تجدي الفرر والمشارط المعدنية معها نفعاً وفي البعض الآخر فقد تم تجميع وإستكمال لبعض الشرافات الأجرية الأخرى وتمت تقويتها بإستخدام المكونات التالية من مواد نانو كربونات الكالسيوم ٣% مع المكونات التالية ٤ جير ٢:رمل ١: جبس ولذلك فأعطت نتائج جيدة في عملية التقوية والحقن الخلفي لبعض الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف, كما تم إستخدام نانو أكسيد الكالسيوم ٣% مضافاً إلى تلك المكونات السابقة فأعطي نتيجة جيدة في التقوية ولذلك من خلال الدراسات التجريبية والتطبيقية تم التأكد من أفضل المواد النانوية التي يمكن إستخدامها في تقوية الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف.

التوصيات

يوصي بما يلي:

- أهمية معرفة المصدر الرئيس للتلغ في الشرافات الأجرية الحاملة للزخارف السطحية.
- عمل تسجيل مظاهر التلغ المختلفه الموجوده علي كل شرافة .
- فحص وتحليل العينات بدقة لتحديد التلغ والدرجه التي وصل إليها
- إستخدام مواد طاردة للماء أن تكون علي درجة عالية من الشفافية
- يجب أن تكون الماده علي درجه عالية لكي تسمح بخروج بخار الماء .
- إستخدام عمل إختبارات التقادم الصناعي والفحص بعد عملية التقادم
- إستخدام مادة نانو أكسيد الكالسيوم ٣% مع بارالويد B73 وذلك طبقاً لما تم تحقيقه.
- زيادة الأعمال البحثية لدراسة المواد النانويه المستخدمة في الترميم وخاصة المواد المقوية .
- لابد من الإهتمام بعلاج ووضع حلول لمشكلة الرطوبة وخاصة في القاهره التاريخية .

المراجع

- 1) كمال محمود كمال محمد الجبلاوي :المعني فيما وراء الشرافات ,٢٠١٦م.
kamal mahmud kamal muhamad aljabalawi :almaeniu fima wara' alsharafat ,2016m.
- 2) وفاء محمود عبد الحلیم : العمارة والفنون الإسلامية في الكجرات فترة حكم سلاطين المظفر شاهين، سنة النشر ٢٠٢٠.
- wafa' mahmud eabd alhalim : aleimarat walfunun allislamiat fi alkajrat fatrat hakam salatin almuzafer shahin, sanat alnashri2020.

(3) سلمان أحمد المحاري، حفظ المباني التاريخية، المركز الدولي بالإمارات العربية المتحدة لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، سنة النشر، ٢٠٢١

slman 'ahmad almahari, hifiz almabani altaarikhayhi, almarkazialduwliu bial'iimarat alearabiah almutahadiah lidirasat sawn watarmim almuntalakat althaqafiati, sanat alnashr ,2021

(4) إسلام راضي جاد الشناوي: النوافذ في العمارة الإسلامية (الدينية والجنائزية) في دلهي منذ عصر الدولة المملوكية وحتى نهاية عصر شاه جهان (٦٠٢-١٠٧٦ هـ / ١٢٠٦-١٦٦٦م) سنة النشر ٢٠١٨م.

'iislam radi jad alshanaawi: alnawafidh fi aleimarat al'iislamia (aldiyniat waljanayizia) fi dilhi mundh easr aldawlat almamlukiat wahataa nihayat easr shah jihan (602-1076h / 1206-1666m) sanat alnashr 2018m.

(5) كمال محمود كمال محمد الجبلاوي: المعني فيما وراء الشرافات، ٢٠١٦م

kamal mahmud kamal muhamad aljabalawi :almaeniu fima wara' alsharafat ,2016m

(6) وفاء محمود عبد الحلیم : العمارة والفنون الإسلامية في الكجرات فترة حكم سلاطين المظفر شاهين، سنة النشر ٢٠٢٠

wafa' mahmud eabd alhalim : aleimarat walfunun al'iislamiat fi alkajrat fatrat hakam salatin almuzafar shahin, sanat alnashri2020.

(7) محمود حلمي عبد القوي: دراسة لإستخدام الطرق العلميه الحديثه في الكشف عن التصوير الجداري المنفذ علي مداخل العماثر الأسلاميه وطرق العلاج والصيانة، ماجستير، قسم ترميم، جامعة القاهرة ٢٠١٦م.

mahmud hilmi eabd alqawi :dirasat li'iistikhdam alturuq alealamih alhadithat fi alkashf ean altaswir aljidarii almunafadh eali madakhil aleamayir al'aslamih waturuq aleilaj walsiyanati, majistir, qsam tarmimu, jamieat alqahirat 2016m.

8) Christine, B.: Assessment Of Quantitative Salt Analysis By The Water Extraction Method On Lime Mortars, In : 8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, Germany, 2017, P.1505.

9) Abdelmegeed, M., Hassan, S. (2019) "Diagnostic investigation of decaying limestone in historical buildings at the Mamluks cemetery- city of the dead, Egypt" Egyptian Journal

10) Archaeological and Restoration Studies "EJARS", Volume 9, Issue 2, December – 2019

11) Moncrieff, A., & Weaver, G.: An introduction to materials, "Science for Conservators" , Vol.1, Routledge, London, U.K, 2016

12) Taylor, J.: Rainwater, The Building Conservation Directory, Cathedral Communications Limited, U.K, 2015.

13) Kent, D.: Rain Penetration, The Building Conservation Directory, Cathedral Communications Limited, U.K, 2015.

14) Francesca gheradi pagona noni maravelaki editors ,conserving stone heritage, 2022 p39.

15) National Nanotechnology Initiative (NNI) (2016): "What is Nanotechnology?"

16) <http://ar.wikipedia.org/wiki/1/11/2022.3>

كمال محمود كمال محمد الجبلاوي: المعني فيما وراء الشرافات, ٢٠١٦م.

وفاء محمود عبد الحلیم: العمارة والفنون الإسلامية في الكجرات فترة حكم سلاطين المظفر شاهين، سنة النشر ٢٠٢٠.

محمود حلمي عبد القوي: دراسة لإستخدام الطرق العلمية الحديثة في الكشف عن التصوير الجداري المنفذ علي مداخل العمائر الإسلامية وطرق العلاج والصيانة, ماجستير, قسم ترميم, جامعة القاهرة ٢٠١٦م

١- سلمان أحمد المحاري, حفظ المباني التاريخيه, المركز الدولي بالإمارات العربيه المتحده لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية, سنة النشر, ٢٠٢١

٢- وفاء محمود عبد الحلیم: العمارة والفنون الإسلامية في الكجرات فترة حكم سلاطين المظفر شاهين، سنة النشر ٢٠٢٠.

١- أيمن حسن حجاب: تأثير الرطوبة علي المباني الأثرية الإسلامية وطرق الصيانة المقترحة، مجلة أتحاد الأثاريين العرب، سنة النشر ٢٠٢٢ ص٣.

2-FrancescaGheradi Pagona Noni maravelaki Editors conserving stone Heritage Traditional and innovative materials and techiques , 2022,p 54.

1-Abdelmegeed, M., Hassan, S. (2019) “Diagnostic investigation of decaying limestone in historical buildings at the Mamluks cemetery- city of the dead, Egypt” Egyptian Journal .

2- Dyer J Verri G, Cuppit J, multispectral imaging in Reflectance and phoro induced Lumi nescence modes a user manual 2022 P68.

3- Escalante, M.R.; Valenza, J.; Scherer, G.W. (2020) Proceedings of the 9th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone.

E. BORRELLI, Conservation of Architectural Heritage, Historic structures and materials:1 - ARC Laboratory handbook. 3, ICCROM, pp. 5–7.2019..-

1-Slíí_ková, Z.; Drdácky, M.; Viani, A. (2015) Consolidation of weak lime mortars by means of saturated solution of calcium hydroxide or barium hydroxide.

CIE Standard S014-4/E:2021 Colorimetry—Part 4: CIE 1976 L*a*b* Color Space, 2021 PP:1-8

Gomez-Villalba, L. S., López-Arce, P., de Buergo, M. A., Zornoza-Indart, A., Fort, R. (2019) Mineralogical and textural considerations in the assessment of aesthetic changes in dolostones by effect of treatments with Ca(OH)₂ nanoparticles. Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage